

## Тальк для производства шин и РТИ (ТРПН) ООО «Компании» Баштальк»

Тальк молотый марки ТРПН ГОСТ 19729-74 используется для производства резиновых изделий (наполнитель и присыпка), пластмасс (наполнитель), автошин (наполнитель, присыпка и эмульсионное талькирование), керамики (наполнитель для огнеупоров).

### Типичные технологические показатели качества Талька марки ТРПН (ГОСТ 19729-74)

Наименование показателя	Нормы по ГОСТу	Фактические показатели
Остаток, %, на сетке № 014 не более	отсутствие	отсутствие
Остаток, %, на сетке № 009 не более	2	2
Прокаленный нерастворимый в соляной кислоте остаток, %, не менее	90	90
Массовая доля окиси железа в солянокислотной вытяжке, %, не более	0,9	0,9
Массовая доля железа извлекаемая магнитом, %, не более	0,04	0,04
Потеря массы при прокаливании, %, не более	7	7
Массовая доля влаги, %, не более	0,5	0,5