

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	МИТАЛ® Микротальк фракционированный серии «СТАНДАРТ»
Стандарт	ГОСТ 19284-79, ТУ 5716-003-40705684-2001
Марка	МТ-ГШМ МТ-КШС МТ-ЭГС МИТАЛ® 30-80 15-80 10-80 07-80 05-80
Описание продукта	мелкий сухой светлый порошок
Минеральный состав	тальк с включением хлорита, магнезита при отсутствии свободного кварца (<<0,2%) и асбестообразующих пород
Физические и иные характеристики	
Плотность, г/см ³	2,7÷2,75
Твердость (по Моосу)	1÷2
Коэффициент преломления	1,57
Показатель pH	8,5÷9,5
Влажность	0,1÷0,2

Упаковка:


- полипропиленовые контейнеры МКР с полиэтиленовыми вкладышами по 250÷1000 кг;
- бумажные клапанные мешки по 10÷50 кг на паллетах (до 1200 кг) с использованием материалов транспортной защиты.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
**Технологические показатели качества
микротальяка МИТАЛ® серии «СТАНДАРТ»**

Наименование показателя	Микротальяк по ГОСТ 19284-79			Микротальяк МИТАЛ® по ТУ 5727-001-40705684-2001				
	МТ-ГШМ	МТ-КШС	МТ-ЭГС-1	30-80	15-80	10-80	07-80	05-80
Массовая доля, %								
SiO ₂ , %	58÷60	58÷60	60÷62	30÷45	40÷50	40÷50	40÷50	40÷50
MgO, %	30÷32	30÷32	30÷32	30÷33	30÷33	30÷33	30÷33	30÷33
Массовая доля прокаленного нерастворимого в соляной кислоте остатка, %	>80	>82	>90	40÷70	60÷80	60÷80	60÷80	60÷80
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Массовая доля остатка на сите, %								
№0063				5	2			
№0045	0,5	0,1	0,01	25	15	0,5	0,1	0,01
Массовая доля частиц с диаметром эквивалентной сферы, %, размером (Микросайзер -201А):								
менее 20 мкм	90	90	99	30	60	90	90	98
менее 15 мкм	70	75	97	25	50	70	75	95
менее 10 мкм	50	60	95	15	35	50	60	80
менее 5 мкм	20	30	80	5	20	20	30	50
менее 2 мкм	8	10	40		5	8	10	15
Медианный диаметр частиц, мкм (Микросайзер -201А):								
средний (D ₅₀)	10	8	3,2	30	15	10	7	5
максимальный (D ₉₀)	32	29	17	70	60	35	30	23
Белизна по CIELab (ISO 787/1, C/2°), %	85÷95	85÷95	85÷95	80	80	82	82	82
Яркость по ISO 2470 (R ₄₅₇), %	65÷90	65÷90	65÷90	55	55	60	60	60
Маслоемкость, г/100 г	30	34	50	20	24	27	30	37
Плотность кажущаяся (ISO 787/11), г/см ³								
то же после уплотнения	0,5÷0,6	0,3÷0,5	0,2÷0,3	1,0÷1,2	0,8÷1,1	0,4÷0,5	0,4÷0,5	0,3÷0,4
	0,6÷0,7	0,4÷0,6	0,3÷0,4	1,1÷1,3	1,0÷1,2	0,5÷0,6	0,5÷0,6	0,4÷0,5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Типичное весовое распределение



Приведенная здесь техническая информация соответствует действующим регламентам производства, подтверждается регулярными заводскими испытаниями продукции, является максимально типичной, но не должна интерпретироваться как обязательная спецификация. Она подлежит проверке и при наличии предположений о недопустимых условиях перевозки и послепродажного хранения продукции. В данную техническую информацию без предварительного уведомления могут вноситься уточнения, обусловленные внедрением новых режимов и технологий производства, а также реализацией введенных государством соответствующих ограничений.